

OASIS Interior Plus

Тип	Водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая краска
Область применения	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью (в том числе ванные комнаты) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, обоям под окраску, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам. Краска защищает поверхность от плесени и грибка. Применять на поверхностях, не подвергающихся прямому воздействию воды. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	6-8 м ² /л по неровной впитывающей поверхности; 9-11 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности.
Сухой остаток	Ок. 59 %
Плотность	1,4 - 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Блеск	Глубокоматовый
База	А
Колеровка	Колеровка по каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС". База А также может использоваться в качестве белой краски.
Стойкость к мытью	Краска образует глубокоматовое покрытие, устойчивое к периодическому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3года.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

OASIS Interior Plus

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой MORAINЕ STRONG.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.
---------------------	--

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
--------------------------------	--