

Trend Farbe BLACK

Готовая к применению
краска для внутренних работ
RAL 9005



Описание продукта

<p>Назначение и область применения</p>	<p>Готовая к применению дисперсионная краска. Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, коридоры, гардеробные и т.п. Сертифицирована для применения в детских и медицинских учреждениях. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как штукатурка, каменная кладка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартон, стеклообои, структурные бумажные или виниловые обои, а также для перекрашивания прочных старых покрытий.</p> <p>При условии стабильного климата жилого помещения, Trend Farbe BLACK можно применять также для окраски изделий и интерьеров из загрунтованного дерева: стеновых обшивочных материалов, строительных плит на основе дерева (МДФ, ДСП, ЦСП, фанера).</p>
<p>Свойства</p>	<ul style="list-style-type: none"> - легко наносится без разбрызгивания и потёков; - не требует колеровки; - скрывает мелкие дефекты поверхности; - обладает хорошей укрывистостью; - не имеет резкого запаха; - с защитой от каплеобразования.
<p>Класс мокрого истирания</p>	<p>Класс 2 по DIN EN 13300, соответствует «моющаяся» согласно DIN EN 53778.</p>



Цвет	Чёрный RAL 9005.
Степень блеска	Матовая
Колеровка	Краска уже заколерована.
Плотность	1,5 г/см ³
Расход	около 10 м ² /л
Состав	Стиролакриловая дисперсия, двуокись титана, карбонат кальция, вода, добавки, бензил-/метил-изоциазолинон.
Фасовка	10л

Нанесение

Подготовка основания	<p>Основание должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым и профессионально подготовленным.</p> <p>В зависимости от основания см. табл.№1.</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску следует тщательно перемешать. Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно регулировать консистенцию путём разбавления водой до 10%.</p> <p>Необходимость учитывать эффект «письма», избегать механических воздействий на окрашенную поверхность, так как возможны проявления в виде белёсых следов, вследствие касаний и трения разными предметами. Это характерное свойство всех матовых покрытий, применяемых в ярком цвете колеровки.</p> <p>Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распылительной установкой.</p> <p>Безвоздушное распыление: угол распыления 50°, форсунка 0,017-0,026 дюйма, давление материала: 150-180 бар. Параметры пневмораспыления низкого давления (HVLP): форсунка 2 мм, давление 0,3 бар.</p>

Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
Время высыхания	Время высыхания краски при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 24 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.
Температура нанесения	Мин + 5 °С, макс. + 35 °С для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.