

**Finncolor Oasis Hall&Office, краска для стен и потолков**

<b>Тип</b>	Устойчивая к мытью водно -дисперсионная интерьерная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе помещений коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, магазины, офисы, салоны, студии), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону , структурно -волоконным и стеклообоям, древесно -стружечным и древесноволокнистым плитам. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Би В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно -профилактических учреждений ).


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	5-7 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности ; 9-11 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности .
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 53 %
<b>Плотность</b>	1,2 - 1,6 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при (20±2) ° С и относительной влажности (65 ±5) %</b>	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>База</b>	А и С
<b>Колеровка</b>	Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС". База А может также использоваться в качестве белой краски.
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует глубокоматовое покрытие (степень блеска 4) , устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств покрытие (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
<b>Срок Годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке- 3 года
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9л

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира.  С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой MORAINЕ STRONG.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА**

Краска пожаро - и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

---

---