

Diamond Glaze

Две степени блеска: полуматовый (45) и глянцевый (80)



Паркетный лак

- Технология Diamond — экологичность и алмазная прочность покрытия
- Образует покрытие в 10 раз прочнее аналогов
- Не растрескивается, не отслаивается
- Самый выгодный расход — до 20 м²/л
- Выдерживает регулярное мытье с применением моющих средств

Описание

Лак на водной основе изготовлен по технологии **Diamond**, обеспечивающей в 10 раз большую прочность образующегося покрытия великолепные декоративные свойства, по сравнению с аналогичными продуктами. Образует прочное, устойчивое к абразивному износу покрытие, при минимальной толщине лаковой пленки, подчеркивает естественную красоту древесины. Лакированная поверхность устойчива к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей воде. Легко наносится, хорошо разравнивается, почти не пахнет.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП, ДВП, пробковых поверхностей в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой (спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении на больших площадях из-за быстрого высыхания лака необходимо соблюдать технологию «мокрого края». Максимальную прочность и износостойкость лакового покрытие достигает через 10-14 дней после нанесения. Рекомендуется избегать активной эксплуатации в этот период.

Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Связующее | Акрил-уретановый сополимер |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, короткошерстный валик, аппликатор для лакировки пола |
| Сухой остаток (масс) | ≈ 30 % |
| Плотность | ≈ 1,1 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 2 часа |
| Время полного высыхания покрытия | 4 часа |
| Цвет | Бесцветный |
| Расход на один слой | До 20 м ² /л |
| Срок и условия хранения | 5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке |

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка

1 л

2,5 л

5 л